HZDR

HELMHOLTZ ZENTRUM
DRESDEN ROSSENDORF

HiF

HELMHOLTZ-INSTITUT FREIBERG
FÜR RESSOURCENTECHNOLOGIE

FALLSTUDIE KÜHLGERÄTERECYCLING

Magdalena Heibeck & Thomas Mütze

m.heibeck@hzdr.de

10.11.2022 Recy & DepoTech in Leoben

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Motivation

Recyclingfähigkeit ist bisher Thema der Recycler:

Motivation

Recyclingfähigkeit ist bisher Thema der Recycler:

→ Recyclingfähigkeit verbessern durch **Zusammenspiel** zwischen **Design** und **Recycling**

Projekt „Circular by Design“ 2019 - 2022

Ressourcenwende über nachhaltiges
Produktdesign von Konsumgütern am
Fallbeispiel Kühl-/Gefriergeräte

Förderkennzeichen: 033R244

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

PROJEKTPARTNER*IN

ASSOZIIERTE PARTNER*IN

Haushalts-Kühlgeräte: Design Trends

Herstellungsjahr: ca. 2000

Herstellungsjahr: 2019

Design Trends

- ↑ elektronische Komponenten
 - ↑ Vakuumisolierpaneele
 - ↑ Größe & Masse
- aktuell getrieben durch **Digitalisierung** und **Energieeffizienz**
- zukünftig Energie- & Materialeffizienz
= **Ressourceneffizienz**
- Fokus: **Recyclingfähigkeit**

Haushalts-Kühlgeräte aus Recyclingperspektive

Wertstoffe (mit Masseanteilen)

Stahl (35 %)

Hartkunststoffe (24 %)
(davon ca. 70 % PS & ABS)

Kompressor (9 %)

Aluminium (1 %)
Kupfer (0,2 %)

Elektroteile: Leiterplatten,
Displays, Ventilatoren, etc. (2 %)

Grafik: Christoph Tochtrop (FUdK),
Magdalena Heibeck

Stör- / Schadstoffe

Kältemittel: Isobutan

Polyurethan-Isolierschaum (ca. 20 %)
→ Treibmittel: Pentan

Kompressorenöle

Kondensatoren

Kieselsäure in
Vakuumisolierpaneelen

→ Hoher Anteil an **mittelwerthaltigem Eisen und Kunststoff**
sowie **Schadstoffe**, die eine **separate Aufbereitung** erfordern

Kühlgeräte Recycling-Infrastruktur

in Deutschland

- Es ist schwer, Stoffströme „bis zum Ende“ zu verfolgen.
- Fokus auf Kühlgeräte **Erstbehandlung**: Experimentalkampagne

Anlagen zur Erstbehandlung von Kühlgeräten in Deutschland

STENA
RECYCLING
rekular
in Baumholder

HiF
HELMHOLTZ-INSTITUT FREIBERG
FÜR RESSOURCENTECHNOLOGIE

nur Entfrachtung
Entfrachtung und
mech. Behandlung

Experiment zum Kühlgeräterecycling

am 06. und 07.10.2021

Bilder: Magdalena Heibeck, Anne-Christin Jentzsch (HIF)

Versuchsablauf

- 100 Kühlgeräte charakterisieren
- Prozessinformationen sammeln zu
 - Kältemittelabsaugung
 - Kompressor Demontage
 - Energie- & Stickstoffverbrauch
- Massen bilanzieren
- Produktfraktionen (Eisen, Kunststoff und Nichteisen) beproben

→ **Status-quo** in einer Recyclinganlage für Kühlgeräte in Deutschland ermitteln

Kühlgeräte Erstbehandlung mit Masseanteilen der ausgebrachten Produkte

→ In Stufe 1 werden **werthaltige** und **störende** Stoffe **manuell entfernt**.

Ergebnisse manueller Entfrachtung

Welche Designentscheidungen bereiten Probleme?

- Kompressor Demontage
 - 😞 Schraube (ca. 1 min)
 - 😊 Kunststoffniet (ca. 15 s)

Bilder: Christoph Tochtrop (FUdK)

→ Demontage für Recycling ≠ Demontage für Reparatur

Weitere Designvorschläge

- standardisiertes Kältemittelauslassventil
- zugänglichere Anordnung von Leiterplatten
- Label

→ Großes Potenzial für verbessertes Design zur Entfrachtung

Von „weißer Ware“ zu „silberner Ware“?

ca. 10x wertvoller als Baustahl

Probleme

- NiRo Stahl landet im Baustahl.
- Chrom geht in Schlacke verloren und verunreinigt diese.

A) auf **NiRo** Gehäuse **verzichten**

B) Geräte **vorsortieren** und batchweise aufbereiten (**NiRo-reiche** FE Fraktion)

Kühlgeräte Erstbehandlung mit Masseanteilen der ausgebrachten Produkte

Probenahme und -analyse:

Ergebnisse der Probenanalyse

Komponente	Masseanteil an Proben in %	Wertstoffausbringen R_W in %		
		FE	NE	PS
Stahl	58,2	99,5	0,0	0,5
Hart-Kunststoff	37,4	3,2	0,2	96,7
PUR	0,5	72,8	0,6	26,6
Aluminium	1,6	1,9	73,5	24,6
Kabel	1,1	4,9	0,2	94,9
Magnet	0,6	46,5	0,7	52,8
Kupfer (ohne Kabel)	0,4	6,5	57,3	36,2
Andere (Glas, Holz, Leiterplatten etc.)	0,2	43,6	2,1	54,4

Ursachen für Verunreinigungen

Aufschlussgrad A

$$A_{\text{PUR,FE}} = 10 \%, A_{\text{PUR,PS}} = 23 \%$$

$$A_{\text{Al,NE}} = 97 \%, A_{\text{Al,PS}} = 60 \%$$

Kunststoffmantel (Isolierung)

Kunststoffmantel (Türdichtung)

Verbindungsarten

Anteil
unaufgeschlossener
Partikel

FE 13 %

NE 22 %

PS 9 %

Masseanteil der Verbindungsarten in %

→ Design-, material- und prozess-spezifische Restverbunde

Recyclingfähigkeitsrate Kühlgerät

nach DIN EN 45555 (2020)

Recyclingfähigkeitsrate Kühlgerät

nach DIN EN 45555 (2020)

- Referenz-EoL-Behandlungsszenario für Kühlgeräte festlegen
 - Daten für Erstbehandlung aus **Experiment** (Rest: **Experteninterviews**)
 - Materialspezifische Effizienz je Behandlungsschritt zu Material-Recyclingfähigkeit R_i vereint

Material i	μ_i	R_i
Stahl	43 %	98 %
Hart-Kunststoffe	24 %	50 %
PUR Schaum	23 %	10 %
Kondensat	4 %	95 %
Kupfer	2 %	94 %
Aluminium	1 %	79 %
Glas	1 %	90 %

$$R = \sum_i (R_i * \mu_i)$$

Recyclingfähigkeitsrate R
beträgt ca. **65 %**

→ DIN EN 45555: ein mögliches Werkzeug für Produktdesigner die **Recyclingfähigkeit** zu **bewerten** (Datenbeschaffung schwierig)

Designvorschläge

Bündelung und gute Erreichbarkeit von
Technikmodulen
für Reparatur & Recycling

F Folkwang
Universität der Künste

**Wuppertal
Institut**

Konzept & Design: Christoph Tochtrop & Cornelius Richter,
Rendering: Shahriar Assadi

Zusammenfassung

- **Recyclingfähigkeitsrate** für Alt-Kühlgeräte beträgt aktuell **ca. 65 %**.
- Es gibt **Potenziale** für ein recyclinggerechteres Design.

Ausblick

- **Sensorbasierte Charakterisierung** von Recycling-Stoffströmen
 - Materialzusammensetzung & Verbindungsverhältnisse
- **Prozessmodelle** für Aufschlusszerkleinerung und Sortierung
 - Modellierung der Aufschlusszerkleinerung (mit TU Dresden)
 - Plan für Aufbereitungs-Technikum: Flexiplant

→ **Vision:** Recyclingfähigkeit schon **im Designstadium** abschätzen und **optimieren**

das kreiselnde Kühlgerät

Grafik: Christoph Tochtrop (FUdK)

HZDR

HELMHOLTZ ZENTRUM
DRESDEN ROSSENDORF

HiF

HELMHOLTZ-INSTITUT FREIBERG
FÜR RESSOURCENTECHNOLOGIE

FALLSTUDIE KÜHLGERÄTERECYCLING

Magdalena Heibeck & Thomas Mütze

m.heibeck@hzdr.de

10.11.2022 Recy & DepoTech in Leoben

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Produkt-Zusammensetzung

Mit Masseanteilen μ_i der Komponenten (Mittelwerte über Proben mit Standardabweichung)

Komponente i	FE: μ_i in %	NE: μ_i in %	PS: μ_i in %	Total: μ_i in %
Stahl	97,1 ± 0,8	0,2 ± 0,3	0,7 ± 1,0	58,2
Hart-Kunststoff	1,4 ± 0,5	3,9 ± 1,2	92,9 ± 1,9	37,4
PUR	0,6 ± 0,5	0,2 ± 0,1	0,3 ± 0,2	0,5
Aluminium	0,1 ± 0,1	78,8 ± 2,6	1,0 ± 0,7	1,6
Kabel	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	2,5 ± 0,8	1,1
Magnet	0,5 ± 0,2	0,3 ± 0,1	0,8 ± 0,4	0,6
Kupfer (ohne Kabel)	0,04 ± 0,1	14,5 ± 3,1	0,4 ± 0,4	0,4
Andere (Glas, Holz, Leiterplatten etc.)	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,2	0,2 ± 0,2	0,2
SUMME	100	100	100	100

→ Ursachen für Verunreinigungen: Schlechter **Aufschluss** oder schlechte **Sortierung**?

Aufschlusskoeffizient A_K

Definition nach Berube:

$$A_{K,i} = \frac{m_{\text{frei},i} + m_{\text{verw},i}}{m_{\text{ges},i}}$$

aufgeschlossen vorliegende Masse der Komponente i

in Verwachsungen vorliegende Masse der Komponente i

Masse **aller Partikel**, welche Komponente i **enthalten**

Minimalbeispiel:

Partikelmenge mit drei Komponenten (Farben)

Aufschlussgrad
(bei gleicher Dichte)

$$A_{K,\text{blau}} = 100\%$$

$$A_{K,\text{orange}} = 75\%$$

$$A_{K,\text{grün}} = 50\%$$

**Äquivalenz-
partikel**

Aufschlusskoeffizient A_K (nach Berube)

In Abhängigkeit von der Größe für Kunststoff Produkt (PS)

→ Al&Cu > 12,5 mm: schlechter Aufschluss → Klassieren + weiter zerkleinern

Designvorschläge

Charakterisierung der Kühl-/Gefrierkombinationen

31 schmale Geräte

185±12 cm hoch
60±5 cm breit
70±10 kg

69 breite Geräte

32 Samsung, 37 andere Hersteller

175±4 cm hoch
90±1 cm breit
110±20 kg

Datenerhebung

- Abmessungen
(Auswahlkriterium: Höhe > 1,60 m)
- Gewicht
- Typenschild
 - Hersteller
 - Kältemittel Typ & Menge
 - Produktionsjahr
- Defekte & Fehlteile
- Kompressor Befestigung
- Gehäuse Stahllegierung

→ Designgruppen nach Abmessungen und Hersteller **ohne signifikante Unterschiede,**
keine Information über Material, Verbindungsarten und Produktionsjahr

Kühlgeräte Erstbehandlung mit Masseanteilen der ausgebrachten Produkte

→ Produkte FE, PS und NE beprobt und analysiert

Probenanalyse

Eisenhaltige Fraktion (FE)

Nichteisen Fraktion (NE): Al + Cu

Kunststoff Fraktion (PS)

→ Typische **Qualitäts-Parameter** + **Designspezifika** bestimmen